

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 6159-20-a	
1.	Codice prodotto: BL__-b_5_10_p_basaltico		
2.	Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico		
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it		
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+		
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castilia, 10 - 20124 Milano, organismo notificato n° 1305		
6.	Caratteristiche essenziali		Prestazioni
			UNI EN 13043:2004
	Granulometria	d/D	4/10
		Categoria	GC85/15
	Granulometria tipica	Categoria	G25/15
		%	8 mm: 42 - 72
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	2,97
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	3,07
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	2,0
			3,0
	Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85
	Composizione chimica	Dichiarato	Basalto olivinico
	Cloruri	Dichiarato %C	
	Solfati solubili in acido	Categoria	
	Zolfo totale	Categoria	
	Sostanza humica		
	Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,6
	Resistenza allo shock termico	Dichiarato	VLA1,8
	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1
	Reattività alcali-silice		
	Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico
	Acido fulvico		NPD
	Impurezze organiche leggere		NPD
	Indice di forma		SI20
	Coefficiente di appiattimento		FI15
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		C100/0
	Resistenza alla frammentazione		LA15
	Contenuto in conchiglie		NPD
	Resistenza all'usura		MDE10
	Resistenza alla legabilità		PSV47
	Resistenza abrasione superficiale		AAV10
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD	
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio			
Sonnenbrand			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD	
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 21/02/2023		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione <small>VACCARI ANTONIO GIULIO Spa Piac. e Partenza: 005280240 0444923300 Fax 0444923300</small> 	